

下塗り
タイプ

ジョイントコンパウンド

NSIII[®] **ファイール**

ISO9001 認証工場製品 F☆☆☆☆
(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0702025



【 内 容 量 】 7kg/袋・12kg/箱

【 施 工 面 積 】 150㎡/7kg・260㎡/12kg

【 色 】 淡クリーム

【 タイプ 】 60分・90分

特 長

- 【1】盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
- 【2】ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。
- 【3】下地材、上塗りパテとの接着性が更に向上しました。
- 【4】軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ 1kg 当り約 0.60ℓ(硬め)～約 0.66ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSIII[®] 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店