

ペイント仕上げOK! クロス仕上げOK! 練り置きOK!

NS ニューオルマー

上塗用



F★★★★取得

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号0804001



品番	主成分	タイプ	色	荷姿	施工面積
020055	炭酸カルシウム	乾燥型	淡クリーム	7kg/袋	170㎡/7kg
020054				12kg/BOX(3kg×4)	290㎡/12kg

特長

- 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。
- 特殊樹脂配合により、表面性が非常に滑らかです。クロス・塗装仕上げ共に使用できます。
- ヘラ伸び・運びが良好で、下パテとの付着も良好です。

使用方法

- ①きれいな容器に所定量の清水を入れ(水の量はパテ1kgあたり約0.60ℓ(硬め)～約0.66ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中に、パテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- ②その後、直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

保管方法

NSニューオルマーを長時間(冬期の場合3時間以上、夏期の場合1時間以上)使用しない場合は水分の蒸発を防ぐために、容器にフタや濡れ布等の適当なカバーをしてください。また、練り残しのパテは翌日には使いきってください。なお、練り残しのパテが硬くなっている場合は少量の水を加え再度攪拌してご使用ください。

注意事項

クロス貼り付け可能時間が長くとれる原液タイプの接着剤を使用する際は、接着剤の水分でパテが軟化・強度低下を起こす可能性がありますので、試し貼り等をした後、施工してください。

主成分が炭酸カルシウムですのでスピーダー(硬化促進剤)の効果はありません。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSII 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店