

上塗用
タイプ

ジョイントコンパウンド

NSII[®] ハイコート

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号0804002 F☆☆☆☆



【 内容量 】 12kg / 箱

【 施工面積 】 290㎡ / 12kg

【 色 】 クリーム

【 タイプ 】 120分

特 長

- 【 1 】 ヘラ伸び・ヘラ運びが非常に良好で、特に時間経過による作業性の低下はほとんどありません。
- 【 2 】 クロス貼り起こしにおけるクロス裏面のパテ付着率が少なく、かつクロス接着も非常に良好です。
- 【 3 】 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。

使用方法

- 【 1 】 きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ 1kg 当り約 0.63ℓ (硬め)～約 0.68ℓ (軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【 2 】 その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【 下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSII[®] 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店