

下塗用
タイプ

ジョイントコンパウンド

NSII ハイステイック下塗90



F☆☆☆☆

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 1106006



【内容量】7kg/袋・12kg/箱

【施工面積】150㎡/7kg・260㎡/12kg

【色】淡クリーム

【タイプ】90分

特
長

- 【1】下地および上塗りパテとの接着性が非常に良好です。
- 【2】盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
- 【3】ヤセが少なく、ミミ切れが良くパテ際の段差がつきません。
- 【4】軽くて伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。

使
用
方
法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り約0.58ℓ(硬め)～約0.65ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSII 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店