

外壁用一発パテ

ワнтаイム・ライト

(プロント フィックス) (アメリカ・レッドデビル社製)

ワнтаイム・ライトは、外部に使用出来るパテです。

大きい穴やヒビ、割れ目に対して簡単に補修でき、一回の使用でほとんど100%充填できます。既調合タイプで乾燥が早く、屋内外ともに使用できます。

ワнтаイム・ライトはあらゆるタイプのコンクリート、モルタル壁専用のパテで付着性に優れています。



ワнтаイム・ライト

(プロント フィックス)

容量 及び 荷姿

4ℓ = 1ケース 2缶入

特 徴

- ① ヤセが少ない
- ② すばらしい作業性と充填効果で屋内外用として最適である
- ③ 塗装が可能である

用 途

屋内外コンクリート、モルタル、レンガ等

重要ポイント

今までの外部用パテはヤセが非常に大きく深い溝などを充填すると割れが生じましたが、ワнтаイム・ライトはヤセず、高耐久性を持った外部用のパテです。長期保存性にも優れていますが、多少乾燥しているようならば少量の水を加えて練り返してください。

外壁用一発パテ

ワンタイム・ライト 外部用既調合補修材 (プロント フィックス)

ワンタイム・ライト (プロント フィックス/ワンタイムコンクリートリペアー) は、既調合タイプの外部用水性・充填用補修材です。従来の補修材料と比べ、ヤセが非常に少なく一度の使用で殆どの大小の穴や傷、欠損部、ヒビ割れ、ジョイント部等を簡単に充填・補修することが出来ます。ブロック・ALC面の目潰し、ジョイント処理等もパテと同様に簡単に施工することが出来、且つヤセが極めて少ないことから工数を減らすことが出来、大幅な時間短縮が図れ工期短縮につながります。工期逼迫した状況下での補修材料に対する要望を多く聞きます。例えばモルタル補修の場合、現場での材料調整・補修面に当木が必要・アルカリの問題・工数がかかる等と不十分でした。

ワンタイム・ライトは、既調合で作業性が良好でどの様な深い欠損部に充填しても割れにくく、ヤセも少なく、又、整形も容易な補修材料で、きつとご満足頂ける品質と確信しております。

◆ 使用方法 ◆

ワンタイム・ライト (プロント フィックス/ワンタイムコンクリートリペアー) は、既調合タイプなのでそのまま使用出来ますが、開缶後、定板上で軽く練り合わせて使用して下さい。(セメント色ペースト状)

製品が硬めの場合、微量の水を加え練り合わせて使用して下さい。但し、水を加え過ぎるとヤセの原因になりますので注意して下さい。このことは水性塗料の原色や色種を添加しワンタイム・ライト自身に色付けして使用する場合も同様です。

使用後は容器のフタをきっちり閉め保存して下さい。(保存期間：1年)

◆ 注意事項 ◆

- ①開缶後、定板上で練り合わせて使用する。
- ②ブロック、ALC、珪カル板等強吸水素地に施工する場合は、専用シーラーで素地の吸込度合いを調整してから施工して下さい。部分的な補修の場合は、粉状物の清掃の為にハケ・ブラシ等で水浸しし、吸込度合いを調整して下さい。無調整で施工した場合、付着不良の原因になります。
- ③乾燥は、薄付の場合(0.5mm以下) 2～3時間で耐水性を発揮しますが厚付(5mm以上)では24時間以上必要です。(20℃/60%RH)
- ④裏面及び躯体内部からの漏水箇所は、完全にシールし施工して下さい。乾燥が遅延し、耐久性が得られません。
- ⑤乾燥塗膜には、伸縮性は有りません。構造クラックの補修でクラック巾が広がれば当然追従出来ず、ワレが生じます。
- ⑥乾燥後、水性塗料及び溶剤型塗料で塗装出来ますが、特に溶剤型塗料の場合、配合されている溶剤種の影響で塗膜が軟化したり、異常が生じたりする場合がありますので事前に確認をお願いします。又、仕上面の艶ムラ・色ムラ等の防止のためにも、プライマーの選択にも注意して下さい。施工に当たっては、一部試験塗装をして頂き、事前の確認は重要です。

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 **ニットー** 

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

E-mail: info@ns-nitto.co.jp

特約店