

下塗り
タイプ

ジョイントコンパウンド

ミックス

NSI[®]

V MIX

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 1510019 F☆☆☆☆



特 長

- 【1】石膏・骨材・樹脂をバランス良く配合しました。
- 【2】ヘラ伸び・運びがスムーズで、肉ヤセも少なくなっています。
- 【3】下地・上塗りパテとの接着性も良好です。

品番	時間	色	荷姿	施工面積
040030	60	淡クリーム	7kg／袋	170㎡／7kg袋

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の清水を入れ（水の量はパテ1kg当り約0.65ℓ（硬め）～約0.70ℓ（軟らかめ）が適量です。）この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー（プライマー）処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー



株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

特約店