

上塗りパテの新時代到来!!

上塗り
タイプ

NSIII ネクストS

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 2506041 F☆☆☆☆



point

最高の表面性かつペーパー掛けが容易

最上の耳切れで薄塗りがしやすい

最良の作業性でパテ処理がはかどる

品番	時間	色	荷姿	施工面積
030202	120	クリーム	7kg/袋	170㎡/7kg袋

使用方法

- 【1】 きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ 1kg 当り約 0.60ℓ(硬め)～約 0.66ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】 その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSIII 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店